

Identificação Técnica

Tinta baseada numa emulsão estireno-acrílica.

Campo de Aplicação

Na construção civil em pintura e conservação de rebocos interiores, sobretudo para substratos estanhados.

Propriedades

Bom poder de cobertura;
 Fácil aplicação;
 Boa lacagem;
 Rápida secagem;
 Proporciona bonitos acabamentos em rebocos areados e lisos.

Características

Cor: Branco
Aspecto: Fosco
Densidade (23°C): 1,56 ± 0,02
Viscosidade (23°C): 3500 ± 500 mPas
Rendimento Teórico: 9 ± 2 m² / Litro / Demão
Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: ± 1 hora **Repintura:** min. 4 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat A/a): 30 g/l (2010)
Contém no máximo: 22 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral, a superfície a pintar deve encontrar-se bem seca, liberta de areias mal aderentes, isenta de gordura, de sujidade, de poeiras e bem dura. Em repinturas, deve também ser retirada toda a tinta mal aderente.

Em rebocos lisos, gesso (estruque) ou estanhados é exigido também um total e perfeito endurecimento do substrato.

A aplicação da tinta deve fazer-se após uma secagem de pelo menos 4 semanas do referido reboco.

Para evitar eflorescências, salitre ou outros problemas deve ser aplicado previamente um dos seguintes isolantes:

Lacalite - Primário Fixador Branco (S0715-L);
 Hidrolacalite - Primário Aquoso Branco (S0741-L);
 Siprolite - Primário Aquoso Branco (S0743-L);
 Stop - Sil - Primário Acrílico Aquoso Branco (S0721-L) ou Incolor (S0711-L).

Nota: Se a pretensão em repintura for a alteração de cor recomenda-se a utilização de um primário isolador pigmentado como se tratasse de uma superfície nova.

Processo de Aplicação:

Trincha, rolo e pistola. Mexer bem a tinta, antes de ser aplicada. Utilizar trinchas e pincéis macios que não larguem pêlos.

Diluição (Água):

1ª Demão: ± 5% (volume) **Demãos Seguintes:** Normalmente não necessita de diluição.

Intervalo entre Demãos: 4 horas (mínimo)

A. CLEMENTE, LDA.

Rua Quinta D'Álém, 132 • Apartado 39 • 4416-861 PEDROSO • Telef.: 227 860 670 • Fax: 227 860 679
 silaca@silaca.pt

PLASTIDUR

TINTA PARA ESTANHADOS (S0161-L)

Página 2 / 2

Segurança

Manter fora do alcance das crianças; Usar luvas e óculos de protecção. Evitar a libertação para o ambiente. Consultar a ficha de dados de segurança.

Embalagens

5 e 15 litros.

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.